



RAPPORTO DI PROVA n° 0391 C6

- Norma di riferimento:

UNI EN 772-1 ottobre 2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della resistenza meccanica a compressione

- Committente:

AIR BETON SPA

- Luogo del campionamento/prova

S.CLEMENTE

data ora
12/4/2010 16.00

- Metodo di prelievo ed ente che ha eseguito il prelievo:

Campione prelevato dal cliente

- Tipo, origine e la designazione dell'elemento di muratura secondo EN 771:

Da elemento classe D 500 - campione 20 A

- Condizione di preparazione e conservazione:

Secondo norma UNI EN 772-1 punto 7.3.3

- Dimensioni dei provini in mm. ed estensione della superficie di carico:

Provino cubico 100x100x100 mm con superficie di carico di 10000mm²

- Data e ora di prova:

12/04/2010 ore 17,00

- Metodo utilizzato per la preparazione delle superfici:

Non determinata

Sede Legale e stabilimento

Via Galvani n.3 - Zona ind. Casarola - 47832 S. Clemente (RN) Italia
Tel. 0541.988026 / 0541.851021 • Fax. 0541.989557
www.pentachem.it • E-mail: info@pentachem.it - pentachem@pentachem.it
Trib. di Rimini Rag. Soc.14667 - C.C.I.A.A. 252335 - C.F. e P.I. 02248470409



- Per gli elementi condizionati al 6%, indicare il contenuto d'acqua al momento della prova:
Prova non eseguita

- N° Provini sottoposti a prova:
Vengono sottoposti a prova 6 provini

- Valori individuali per taglio di elemento : N/mm^2

2.94	3.06	2.92	2.78	3.02	2.89				
------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

- Valore medio delle prove:

2.93 N/mm^2

Annotazioni :

I valori individuali sono determinati per ogni taglio di cemento per muratura di calcestruzzo aerato autoclavato.-

S.Clemente **28/10/2010**

Pentachem srl
Resp.Tecnico ed Ass.Qualità


Claudio Frulli

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

Sede Legale e stabilimento

Via Galvani n.3 - Zona ind. Casarola - 47832 S. Clemente (RN) Italia

Tel. 0541.988026 / 0541. 851021 • Fax. 0541.989557

www.pentachem.it • E-mail: info@pentachem.it - pentachem@pentachem.it

Trib. di Rimini Rag. Soc.14667 -- C.C.I.A.A. 252335 - C.F. e P.I. 02248470409





RAPPORTO DI PROVA n° 0392 C€

• *Norma di riferimento:*

UNI EN 772-1 ottobre 2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della resistenza meccanica a compressione

• *Committente:*

AIR BETON SPA

• *Luogo del campionamento/prova*

S.CLEMENTE

data ora
15/04/2010 17.40

• *Metodo di prelievo ed ente che ha eseguito il prelievo:*

Campione prelevato dal cliente

• *Tipo, origine e la designazione dell'elemento di muratura secondo EN 771:*

Da elemento classe D 500 - campione 26 B

• *Condizione di preparazione e conservazione:*

Secondo norma UNI EN 772-1 punto 7.3.3

• *Dimensioni dei provini in mm. ed estensione della superficie di carico:*

Provino cubico 100x100x100 mm con superficie di carico di 10000 mm²

• *Data e ora di prova:*

15/04/2010 ore 17.40

• *Metodo utilizzato per la preparazione delle superfici:*

Non determinata

Sede Legale e stabilimento

Via Galvani n.3 - Zona ind. Casarola - 47832 S. Clemente (RN) Italia

Tel. 0541.988026 / 0541.851021 • Fax. 0541.989557

www.pentachem.it • E-mail: info@pentachem.it - pentachem@pentachem.it

Trib. di Rimini Rag. Soc.14667 - C.C.I.A.A. 252335 - C.F. e P.I. 02248470409



- Per gli elementi condizionati al 6%, indicare il contenuto d'acqua al momento della prova:
Prova non eseguita

- N° Provini sottoposti a prova:
Vengono sottoposti a prova 6 provini

- Valori individuali per taglio di elemento : N/mm²

3.02	2.80	3.20	3.00	3.20	2.90				
------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

- Valore medio delle prove:

3.0 N/mm²

Annotazioni :

I valori individuali sono determinati per ogni taglio di cemento per muratura di calcestruzzo aerato autoclavato.-

S.Clemente **28/04/2010**

Pentachem srl
Resp.Tecnico ed Ass.Qualità

Claudio Frulli



Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

Sede Legale e stabilimento

Via Galvani n.3 - Zona ind. Casarola - 47832 S. Clemente (RN) Italia
Tel. 0541.988026 / 0541. 851021 • Fax. 0541.989557
www.pentachem.it • E-mail: info@pentachem.it - pentachem@pentachem.it
Trib. di Rimini Rag. Soc.14667 – C.C.I.A.A. 252335 - C.F. e P.I. 02248470409

